



PEINTURE SOUBASSEMENTS ET MURETS

SOLUTION EXTÉRIEURE



PROPRIÉTÉS

- Haute résistance, à base de résine Siloxane.
- Effet perlant.
- Microporeuse, elle laisse respirer le support.

DESCRIPTION

SOUBASSEMENTS ET MURETS est une peinture destinée à embellir et protéger de l'humidité les murets, piliers, soubassements, balustres et les surfaces particulièrement soumises à des remontées capillaires.

Elle adhère parfaitement sans se fissurer sur matériaux neufs ou anciens.

FINITION

Satin

FORMAT

2,5L

USAGE

Extérieur

Édité le 03/02/2023

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 7b2/10c selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résine acrylique de qualité supérieure et de microbilles creuses de verre
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.50 ± 0.02
Viscosité à 25°C	36 - 42 poises selon les teintes
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Ciments, crépis, briques, enduits grattés et tyroliennes...
Rendement	8 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : après 4 heures - Sec et dur : 48 heures
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient max. 20 g/l de COV

TEINTES



RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie. Attention au point de rosée. Ne pas appliquer sur des murs dont la température est bien plus fraîche que l'air ambiant.
- Traiter impérativement les verdissures et lichens avec nos antiverdissures Oxi.
- Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, ponçage.
- Les ciments neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi*.
- Reboucher avec un enduit extérieur les trous et fissures.
- Les fonds farinant ou très abîmés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT FAÇADES Oxi*.
- En cas de nettoyage à la haute pression, laisser sécher 48 heures avant de peindre.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.
- SOUBASSEMENTS ET MURETS ne peut pas être recouvert par un autre type de peinture.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

APPLICATION

- Le support doit être sain, cohérent, propre, sec et dépoussiéré.
- Bien protéger toutes les zones non destinées à être peintes. En cas d'application au pistolet, prévoir une zone de 1 à 2 m derrière l'applicateur pour limiter les risques de tâche par brouillard.
- SOUBASSEMENTS ET MURETS s'applique facilement au pinceau ou au rouleau, généralement en 1 couche en rénovation.
- Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines.
- Diluer éventuellement la 1^{ère} couche jusqu'à 10% d'eau afin que la peinture pénètre bien le support.
- Adapter le rouleau au support destiné à être peint. Pour les supports à forts reliefs privilégier plutôt des rouleaux à poil long (14 mm) pour des supports plus lisses, un rouleau de 12mm spécial façade conviendra.
- Pour une application airless, utiliser des buses spécial peinture bâtiment. Bien adapter les buses et les réglages (pression) en fonction des conditions d'application et dosages souhaités.

- Charger le rouleau, homogénéiser la quantité de peinture prélevée en faisant rouler le rouleau sur le couvercle du seau, sur le fond d'un bac d'application ou à défaut en déchargeant le rouleau sur une petite surface de la zone d'application.
- Appliquer en petites zones en 2 passes croisées. Faites chevaucher les zones d'application d'1/3 de rouleau environ.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/02/2023.**

Oxi est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70